

## *Technisches Merkblatt*

### **MARINO Marmorglanzspachtel**

Artikel Nummer: 28003 / 28004

#### **Verwendungszweck:**

Als dekorativer Glättespachtel im Innenbereich. Marino Spachtelmasse ist für vielseitige Effektspachtelung einsetzbar. In mehreren Arbeitsgängen werden feine Oberflächen matt oder glänzend erzielt. Auch marmorartige Strukturen können erstellt werden.

#### **Eigenschaften:**

Casa NATURA MARINO ist ein einfach zu verarbeitender Glättespachtel für feinste Wandoberflächen und verschiedene Glättetechniken und besteht aus natürlichen Rohstoffen. MARINO enthält keine synthetischen Konservierungsmittel. Sehr gut abtönbar mit kalkechten Casa NATURA Pigmenten.

#### **Zusammensetzung:**

Kalkmehl, Tonerde, Sumpfkalk, Wasser, Titandioxid, Methylcellulose, pflanzliches Polysaccharid, Carnaubawachs, Bergamottöl, Lavendel

#### **Verpackung:**

5 kg Eimer Artikelnummer 28003  
10 kg Eimer Artikelnummer 28004

#### **Ergiebigkeit:**

je nach Auftragsstärke ca. 3 Qm/kg

#### **Verarbeitung:**

Untergründe müssen trocken, fest, sauber und leicht saugfähig sein. Es eignen sich feste Stein- und Putzuntergründe auf Kalk-, Zement- Lehm-, Gips- und Betonbasis. Alte kreidende Anstriche vorher abwaschen. Der Untergrund soll sehr glatt und eben sein.

Trockenbauplatten sind nach Angaben des Herstellers sauber zu verspachteln (nach Qualitätsstufe 4)

Verarbeitung nicht unter 10° C. Die Wandfeuchte muss unter 15% liegen. Bei Gefahr von durchschlagenden Stoffen aus dem Untergrund (z.B. Gipskartonflächen, die dem Licht ausgesetzt waren) vorher isolieren. Auf zweifelhaften Untergründen vorher Probefläche anlegen. Die Angaben des Herstellers vom verwendeten Untergrundmaterial sind zu beachten.

Zunächst die Wandfläche mit ABRUZZO ST zwei Mal sehr gründlich streichen. Dies geschieht am Besten mit einer Mohairwalze, um möglichst wenig Struktur zu erreichen. Zwischen den Anstrichen trocknen lassen. Nach völliger Durchtrochnung des zweiten Anstriches wird die Grundierung mit Schleifpapier 120er bis 180er Körnung glatt geschliffen und sorgfältig entstaubt.

Mit kalkechten Vinci Pigmente kann MARINO Marmorglanzspachtel abgetönt werden. Dazu zunächst die Pigmente mit wenig Wasser einsumpfen und dann gründlich in MARINO einmischen. Nicht mehr als 10% Pigmente bezogen auf die Gesamtmenge der Spachtelmasse zugeben.

Casa NATURA MARINO zunächst gründlich aufrühren. Der Auftrag erfolgt mit der Kunststoffglättkelle (DILEO). Nicht in der Sonne oder bei großer Hitze verarbeiten.

Bei der Fleckspachtelung wird MARINO in mindestens 3 Schichten fleckweise aufgetragen. Mit möglichst wenig Material arbeiten und die Kelle scharf über der Fläche abziehen. Einzelne Flecken verteilt auf der Wand auftragen. Lücken bleiben zwischen den Flecken zunächst bestehen. Im zweiten und dritten Arbeitsgang werden diese Lücken geschlossen mit teilweiser Überdeckung der schon aufgespachtelten Flecken. Im dritten Arbeitsgang kann auch ein anderer Farbton verwendet werden, um zu einem lebendigeren Erscheinungsbild zu kommen. Darauf achten, dass Grate und Überstände sofort abgenommen werden. Nach kurzer Antrocknungszeit der dritten Schicht wird mit leichtem Druck nachverdichtet bis ein schöner Glanz entsteht. Anschließend kann mit einer HDPE-Folie, die Fläche poliert werden, um den Glanzgrad zu erhöhen.

Ein ruhigeres Erscheinungsbild entsteht, wenn vollflächig verspachtelt wird mit der Kunststoffglättkelle (DILEO). Dabei soll die Kellenführung aus unterschiedlichen Richtungen erfolgen, sodass eine zufällige Marmorierung entsteht. Auch hier kann mit verschiedenen Farben gearbeitet werden. Nachverdichten und polieren wie oben beschrieben.

#### **Gefahrenhinweise:**

**Xi, reizend**

**Produkt enthält Calciumhydroxid**

R38 Reizt die Haut

R41 Gefahr ernster Augenschäden

#### **Sicherheitsratschläge:**

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren

S37/39 Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen

S46 bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

#### **Hinweise:**

Immer eine Probefläche von mindestens zwei Quadratmeter anlegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Die Probefläche muss gut durchgetrocknet sein, dann kann eine definitive Beurteilung auf Haftung und Rissverhalten erfolgen.

Arbeitsraum gut belüften. Material für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Entsorgung: Material nicht nass sondern im Eimer eintrocknen lassen und über den Hausmüll entsorgen.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Sie ersetzen aber nicht vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Vers. 08.08

Casa NATURA ®

Alte Balinger Straße 34

72336 Balingen - Endingen

Tel: 07433 - 381 147

Fax: 07433 - 348 27

Internet: [www.casanatura24.de](http://www.casanatura24.de)

Email: [mail@casanatura24.de](mailto:mail@casanatura24.de)