

Technisches Merkblatt

RAVENNA STROH Lehmstreichputz mit Strohfasern

Artikel Nummer: 14103 / 14104 / 14105

Verwendungszweck:

Als dekorativer Oberflächenputz im Innenbereich für nichtalkalische Untergründe wie Lehmputze Gipskarton, Gipsfaserplatten, Kalk- und Zementputze, Beton, Gasbeton.

Eigenschaften:

Casa NATURA Ravenna ist ein feinkörniger Lehmstreichputz mit dekorativen Strohfasern für innen in Naturweiß. Er besteht aus natürlichen Rohstoffen. Festkörperreich, elastisch und atmungsaktiv. Sehr gut abtönbar mit Casa NATURA VINCI, den farbigen Pigmenten.

Zusammensetzung:

helle Tonerde, Dolomit-Körnung, Dolomit, feinste Strohfasern, pflanzl. Polysaccharid, Methylcellulose
Körnung: 0,5 mm

Verpackung:

1 kg Eimer
6 kg runder Eimer
12 kg runder Eimer

Ergiebigkeit:

Verbrauch je nach Auftragsstärke ca. 200 g/qm

Verarbeitung:

Untergründe müssen trocken, fest und dürfen nicht extrem alkalisch sein. Es eignen sich feste Stein- und Putzuntergründe, Gipskarton-Platten usw. im Innenbereich.

Vorher mit Casa NATURA Abruzzo LST grundieren. Bei Gefahr von durchschlagenden Stoffen aus dem Untergrund (z.B. Gipskartonflächen, die dem Licht ausgesetzt waren) vorher isolieren. Sehr glatte Untergründe (z.B. Lack- oder Ölfarben) gründlich aufrauen, besser ist es sie zu entfernen. Verarbeitung nicht unter 10° C. Die Wandfeuchte muss unter 15% liegen. Auf zweifelhaften Untergründen vorher Probeanstrich durchführen.

Casa NATURA Ravenna zunächst trocken und gründlich durchmischen. 0,6 ltr. sauberes Wasser pro kg Pulver zusetzen, abhängig von Wasserhärte und Pigmentzugabe. Auf sauberes Werkzeug und sauberes Wasser achten.

Mit Handrührgerät oder Bohrmaschinen-Quirl kräftig, mindestens 5 Minuten lang durchmischen. Nach 20 Minuten nochmals 2 Minuten kräftig mischen, dann ist Casa NATURA Ravenna fertig. Bei zu dicker Konsistenz kann jetzt noch einmal Wasser untergerührt werden. Der Putz sollte eine flüssige Konsistenz haben ungefähr wie Trinkyoghurt.

Der Auftrag erfolgt mit Pinsel oder Quast. Satt auftragen, um eine schöne Putzstruktur zu erhalten.

Angesetzten Putz innerhalb 48 Stunden verarbeiten.

Kennzeichnung:

keine

Hinweise:

Casa NATURA Ravenna Stroh ist trocken mindestens 2 Jahre lagerfähig.
Immer eine Probefläche von mindestens zwei Quadratmeter anlegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Die Probefläche muss gut durchgetrocknet sein, dann kann eine definitive Beurteilung auf Haftung und Rissverhalten erfolgen.

Arbeitsraum gut belüften. Material für Kinder unerschbar aufbewahren.

Entsorgung: Material nicht nass sondern im Eimer eintrocknen lassen und über den Hausmüll entsorgen.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Sie ersetzen aber nicht vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Vers. 08.08

Casa NATURA ®
Alte Balinger Straße 34
72336 Balingen - Edingen
Tel: 07433 - 381 147
Fax: 07433 - 348 27
Internet: www.casanatura24.de
Email: mail@casanatura24.de